

# PRODUCTINFORMATIE

## MegaMix Tennisbaanmortel

TBM

### Mortelkwaliteit levering op samenstelling

TBM-1

### Samenstelling

Portlandcement (CEM I)  
Grind / Steenslag 2-6 / 4-8

### Eigenschappen specie

Volumieke massa ca. 1.750 kg/m<sup>3</sup>  
Verwerkingstijd na aanmaak ca. 2 uur

### Productinformatie steenslag

Korrelgroep 2-6 / 2-8 mm  
Soortelijke massa ca. 2.640 kg/m<sup>3</sup>

### Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum

